Technische Daten

UV Clear

Mischungsverhältnis
100:100 nach Gewicht

Auftragen / Verarbeitung
2 x 1 Schicht

Ablüftzeit
2 bis 3 Minuten zwischen den einzelnen Schichten und vor dem Aushärten

Trocknungszeit
6 bis 12 Minuten mit UV-Licht

Topfzeit
3 bis 4 Stunden bei 20 °C (in einem geschlossenen Behälter und geschützt vor direkter UV-Strahlung)

Schutzausrüstung

LESONAL
Großartiges Ergebnis. Schnell.

Lesonal UV Clear

LESONAL

Großartiges Ergebnis. Schnell.

UV Clear der Schlüssel für schnelle, kleine Reparaturen !

Mit diesem einzigartigen UV-härtendem Klarlack ermöglicht Lesonal die schnelle Abwicklung kleinerer Reparaturarbeiten. Die Arbeitsabläufe in Lackierfachbetrieben beschleunigen sich und Kosten werden gesenkt. Dies schafft Kapazitäten für größere Reparaturen , und senkt den Energieverbrauch.

Schnell
Trocken innerhalb von 12 Minuten

Optimierte Gewinne

UV Clear basiert auf einer neuen **patentierten Technologie** und liefert durch seine innovative Zusammensetzung **bessere und schnellere Ergebnisse.**
Ein weiterer Vorteil sind **Energieeinsparungen von bis zu 80 Prozent** im Vergleich zur regulären IR-Trocknung oder Ofentrocknung.
UV Clear ist ideal zur Verwendung an einzelnen Teilen, Blechen, Felgen, sowie an anderen Kleinteilen und ermöglicht damit die Fertigstellung von Reparaturen innerhalb eines Tages.

Einfach
Zwei Komponenten und Mischungsverhältnis nach Gewicht

Ein großartiges Ergebnis, einfach erzielt

UV Clear wird wie ein regulärer Klarlack aufgetragen, liefert in kürzester Zeit ein beeindruckendes Ergebnis und ist daher **sehr anwenderfreundlich**.
Lackierer werden besonders seine gute Verspritzbarkeit, schnelle Trocknung und Aushärtung zu schätzen wissen. Eine lange Topfzeit und ausgezeichnete Einlackierungseigenschaften machen UV Clear zu einem hochwertigen Klarlack.

Effizient
Ein Bruchteil der Energiekosten im Vergleich zu Ofentrocknung oder IR

Einzigartiges UV-A-Aushärtungssystem

UV Clear ist der erste und einzige Klarlack für UV-A Aushärtung – und mit UV-A Trocknung die sicherste Trockentechnik in der UV Aushärtung.
In Kombination von **Lesonal UV Clear** und **Lesonal UV Filler** erhalten sie ein einzigartiges und effektives System für schnelle und kostengünstige Prozesse.
Ihre Lackierkabine wird entlastet und damit ihre Kapazität für größere Reparaturen gesteigert.

UV Clear Reparaturen ohne Ofentrocknung

Lesonal UV Clear setzt neue Maßstäbe für kleine Reparaturen

Eigenschaften Vorteile

Kurze Trocknungszeit - innerhalb von 12 Minuten	• Kleinere Reparaturen werden innerhalb eines Tages erledigt • Flexiblere Planung möglich • Höherer Durchsatz
Geringer Energieverbrauch	• Gesteigerter Gewinn • Bessere CO_2-Bilanz
Anwendungsfreundlich	• Keine spezielle Schulung erforderlich
Qualitativ hochwertiges, glänzendes Erscheinungsbild	• In vielen Fällen kein Polieren erforderlich
Hervorragende Polierbarkeit (falls erforderlich) nach 30 Minuten	• Kürzere Verarbeitungszeit
Einfaches Mischungsverhältnis (1:1 nach Gewicht) und lange Topfzeit	• Zeit sparend • Fehler werden vermieden • Abfall wird reduziert
Kann auf Verbund- und Kunststoffe aufgetragen werden	• Eine umfassende Lösung für alle Arten an Teilen
Aushärtungssystem unter UV-A-Strahlung	• Sichereres Arbeitsumfeld • Arbeitsschutzbestimmungen in Lackierfachbetrieben werden eingehalten

"Mit diesem Produkt können kleine Reparaturaufträge beschleunigt und Autos innerhalb eines Tages fertiggestellt werden"