


TECHNISCHE INFORMATION

568-408 Glasurit CV-Grundiertönpaste
schwarz

Z

Anwendung:



Alle Anwendungen

Eigenschaften:

- Guter Decklackstand
- Hohes Färbevermögen
- In allen PUR und EP Grundierungen und Füller einsetzbar

Besondere Hinweise:

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet

Anmerkungen:

Aluminium-Chassis müssen entsprechend grundiert sein.
Der Untergrund sollte sauber, frei von Stäuben, Rost, Ölen und Fetten sein.



Lackaufbau

Bei allen Aufbauten einsetzbar

Ergiebigkeit

Festkörper 56 %



Vormischung

max. 10% nach Volumen
für die Grundmaterialien 9-7, 284-13, 284-90, 284-30, 284-45, 801-703, 801-704

Hinweise



Detaillierte Informationen bezüglich der Mischungsverhältnisse und Verarbeitungsdaten entnehmen sie bitte den Technischen Informationen der Grundierungen / Füllern 9-7, 284-13, 284-90, 284-30, 284-45, 801-703 und 801-704
Die Verarbeitungsdaten ändern sich nicht mit der Zugabe von 568-408 bei den genannten Grundmaterialien.