

Glasurit® Dreischicht-Zusatzlack

G / X

Anwendung: Zusatzlack für Dreischichtfarbtöne in Mischformeln der Reihe 90. Mit 90-M5 werden lasurähnliche Effekte erzielt.

	Lackaufbau	
	Mischungsverhältnis	Entsprechend Mischformel der Reihe 90 100 Vol.% 90- (Mischformel inkl. 90-M 5)
	Verdünnung	50 Vol.% Einstellzusatz 93-E3 oder 93-E3 lang (nach Zugabe SOFORT umrühren!)
	Spritzviskosität DIN 4 20 °C	18 –24 s
	Flieβbecher Spritzdruck	HVLP-Pistole: 1,3 mm 2,0 bar /0,7 bar Düseninnendruck Compliant Flieβbecherpistole 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar
	Spritzgänge	2 + ½ zur Effektangleichung Schichtdicke 10-15 µm
	Ablüßzeit 20 °C	nach jedem Spritzgang ca. 5 Min.
	Zwischentrocknung Trocknung: 20 °C Abblasen mit Dry Jet	nach jedem Spritzgang matt ablüften lassen

Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

2004/42/II B(d)(420)419: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter <http://techinfo.glasurit.com> oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

