

FÜLLER 2K

TECHNISCHES DATENBLATT

Beschreibung

Produkttyp	VOC-konformer, lösemittelhaltiger 2K-Acrylfüller für die Autoreparaturlackierung.	
Farbtöne	weiss, grau und schwarz	
Eigenschaften	Ausgezeichnete Haftung auf Aluminium, Stahl oder verzinkten Untergründen. Hoher Korrosionsschutz, gute Füllkraft und leicht schleifbar. Verwendbar als Grundier-, Schleif- und Naß-in-Naß Füller.	

Weitere Eigenschaften

Festkörper / Ergiebigkeit	ca. 65 %	5,7 m ² / 80 µm Trockenfilm
Mischungsverhältnis	4:1 nach Volumen	
Härter	Füllhärter kurz, normal	
Verdünnung	5-7 % Verdünnung normal	
Verarbeitungsverviskosität	ca. 30 s (DIN 4 / 20°C) Verarbeitungszeit 1 h	
Applikation	Fließbecherpistole 1,6 mm, 2-5 bar	
Spritzgänge	1,5 -2 → Trockenschichtdicke 60-80, max 100 µm	
Abluftzeiten	2-3 min zwischen den Spritzgängen	5-15 min vor der Ofentrocknung
Trocknung	20°C → 90 min	60°C → 30 min
Schleifen	P400 - P600	
Lagerung	Nicht über 35°C lagern	

Sonstige Hinweise

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.