

MULTISPACHTEL GS 2000

TECHNISCHES DATENBLATT

Beschreibung

Produkttyp	Zweikomponentiger Polyester-Faserspachtel, als Mischung mehrerer hochreaktiver, aminvorbeschleunigter Polyesterharze mit verschiedenen mineralischen, umweltfreundlichen Füllstoffen. (asbest- und silikonfrei)
Einsatzgebiet	Zum Überbrücken von Durchrostungen bis 12 mm Größe und zum Füllen von Löchern und Unebenheiten vorbehandelter Flächen. Bei der Reparatur von Karosserieteilen und anderen Metallflächen, Restaurierung von Holz- und Betonflächen. Universell einsetzbar im gesamten technischen Bereich
Eigenschaften	schnell aushärtend, leichte Schleifbarkeit, sehr gute Haftung, hohe Elastizität

Weitere Eigenschaften

Verarbeitungszeit	4 – 5 Minuten
Härterzugabe	2 – 4 %
schleifbar nach	20 min
Temperaturbeständig	120°C
Dichte	1,60 g/cm
Flammpunkt	31°C
Form	pastös
Farbe	grün
Geruch	nach Styrol
Lagertemperatur	15 – 25° C
Haltbarkeit	min. 2 Jahre
Ergiebigkeit bei 3 mm Schichtdicke	2083 cm ² pro kg Material
Verarbeitungstemperatur	ab 12° C

Verarbeitung

Die zu beschachtelnde Fläche muß entrostet, sauber, trocken, fettfrei und angeschliffen sein. Benötigte Materialmenge aus der Packung entnehmen und mit der entsprechenden Härtermenge gut vermischen. Material in gewünschter Schichtdicke auftragen. Angemischtes Material nicht in die Dose zurückgeben. Nach ca. 20 – 30 Minuten kann die gespachtelte Fläche gebohrt, geschliffen und gesägt werden. Zur Vorbereitung einer Lackierung mit Füllspachtel SP 1000 oder Universalspachtel SP 3000 egalisieren.

Reinigung der Werkzeuge

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch säubern, evtl. mit Nitroverdünnung abwaschen.

Entsorgung

Die restentleerte Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Verpackungen mit Produktresten der örtlichen Sondermüllentsorgung zuführen.

Sicherheitshinweise

Nach Augenkontakt die Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen. Nach Verschlucken reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzüglich Arzt hinzuziehen. Bei Hautkontakt mit Wasser abspülen.

Haftungsausschluß

Unsere Anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich

Lieferbare Gebindegrößen

Artikel-Nr 564.01.11 | 492570
 Artikel-Nr.564.01.12 | 492587

1800 g – Dose (1750 g Spachtel + 50 g Härter)
 1000 g – Dose (975 g Spachtel + 25 g Härter)