

## MULTISPACHTEL SP4000

# TECHNISCHES DATENBLATT

### Beschreibung

Farbton	beige
Einsatzgebiet	Der Multifunktionsspachtel kann aufgrund seiner Eigenschaften als Füll- und Feinspachtel universell eingesetzt werden.
Eigenschaften	Dieses Produkt ist ein universell haftender Polyesterspachtel, Haftung auf galvanisch verzinktem Stahlblech, Haftung auf Aluminium- und Stahlflächen, Haftung auf verzinnten Oberflächen, Hohe Füllkraft, Leichte porenfreie Ziehbarkeit, Superleichte Schleifbarkeit

### Materialdaten

Lieferviskosität bei 20°C	pastös
VOC - Gehalt:	2004/42/IIIB (b) (250) <250 g/l
Spezifisches Gewicht:	1,76 g/ml

### Verarbeitung

Untergrund	Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
Dosierung	Zugabe von 2-3 Gew.% BPO- Härterpaste. Eine Überdosierung der Härterpaste ist zu vermeiden. Es kann hier zum Durchbluten und zu Farbtonveränderungen im Decklacksystem kommen.
Topfzeit	Multi: Bei +20 °C Raumtemperatur, 3 Minuten
Reaktionstemperatur	mindestens +5 °C
Auftrag	Spachteln
Trockenzeit	Lufttrocknung 20 - 30 min. bei +20 °C Raumtemperatur
Schleifbarkeit	Im Anschluss an die vorgegebenen Trocknungszeiten.  Als Füllspachtel Vorschleif - Trocken mit P 80 - P 120 Nachschleif - Trocken mit P 120 - P 240  Als Feinspachtel Vorschleif - Trocken mit P 120 - P 180 Nachschleif - Trocken mit P 180 - P 240

## MULTISPACHTEL SP4000

# TECHNISCHES DATENBLATT

### Weitere Eigenschaften

Lagerung	Ca. 6 - 8 Monate bei 18 - 20 ° C im geschlossenen Originalgebände
----------	---

### Sonstige Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte. Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.