

MULTISPACHTEL SP5000

TECHNISCHES DATENBLATT

Beschreibung

Farbton	hellblau
Einsatzgebiet	Zum Ausspachteln tiefer Unebenheiten und Beulen an Kraftfahrzeugkarosserien im PKW-, LKW- und Schienenfahrzeugbereich.
Eigenschaften	Modernste Füllstoffe, Sehr thixotrope Eigenschaften, Optimale Schleifbarkeit, Bis zu 20% höheres Abtragsvolumen gegenüber herkömmlichem Spachtel, Oberflächentrocken, Haftung auf galvanisch verzinktem Stahlblech, Haftung auf Aluminium- und Stahlflächen, Haftung auf Holz, Haftung auf Polyesterlaminaten

Materialdaten

Lieferviskosität bei 20°C	pastös
VOC - Gehalt:	2004/42/IIIB (b) (250) <250g/l
Spezifisches Gewicht:	1,54g/cm ³

Verarbeitung

Untergrund	Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Eine gute Haftung wird auf allen grob angeschliffenen Untergründen (nicht bei thermoplastischen Acrylsystemen) erreicht.
Dosierung	Zugabe von 2-3 Gew.% BPO-Härterpaste. Eine Überdosierung der Härterpaste ist zu vermeiden. Es kann hier zum Durchbluten und zu Farbtonveränderungen im Decklacksystem kommen.
Topfzeit	Bei +20°C Raumtemperatur, 3-4 Minuten
Reaktionstemperatur	mindestens + 10°C
Auftrag	Spachtelklinge, Kunststoff- oder Gummispachtel
Trockenzeit	Lufttrocknung 15 – 20 Minuten bei +20°C Raumtemperatur
Schleifbarkeit	im Anschluss an die vorgegebenen Trocknungszeiten. Als Füllspachtel: Vorschleif - Trocken mit P80 - P120 / Nachschleif - Trocken mit P120 - P 240 Als Feinspachtel: Vorschleif - Trocken mit P120 - P180 / Nachschleif - Trocken mit P180 - P240

MULTISPACHTEL SP5000

TECHNISCHES DATENBLATT

Weitere Eigenschaften

Lagerung	12 Monate bei 18 - 20° C im geschlossenen Originalgebände.
----------	--

Sonstige Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte. Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.